Masa za fugiranje u boji CG2 A

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.,) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:

Masa za fugiranje uskih fuga prema EN 13888 (CG2 A) za fugiranje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, mozaika na podu i zidu.
Za fuge do 5 mm širine.
Materijal nije prikladan za bazene.

Svojstva:

- Mogućnost obrade u rjeđoj konzistenciji
- Netopivo u vodi
- Pogodno za podno grijanje
- Smanjena mogućnost iscvjetavanja
- Stabilne forme, UV otporna i otporna na starenje
- Visoka otpornost na ulja, razjeđivače i kiseline kod PH >3
- Visoka otpornost na habanje

Ugradnja:

Tehnički podaci						
SAP-Art. Nr.:	**2000569372**	**2000569373**	**2000569374**	**2000569375**	**2000569376**	**2000569377**
NAV-Art. Nr.:	145450	145451	145452	145453	145456	145457
Vrsta pakiranja						
jedinica po paleti	240 Jed./pal.					
Količina u jednom pakiranju	2 Kg/jed.					
Boja	bijela	bež	bahamabež	karamel	srebrnosiva	manhattan
Potrošnja	ca. 0,65 kg/m³					
Potrošnja	0,4 - 0,6 kg/m² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m² za širinu fuga od 5 mm					
Potrošnja/ izdašnost	Vidi teh. list					
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.					
Potrebna količina vode	ca. 0,6 L/jed.					
pH-vrijednost	ca. 12					
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 15 MPa					
Čvrstoća pri savijanju	≤ 7 MPa					
Prohodno	ca. 24 h					
Širina fuga	max. 5 mm					
Koeficijent vodoupojnosti	≤ 5 g nakon 30 min (EN 12808-5) ≤ 10 g nakon 240 min (EN 12808-5)					
Otpornost na temperaturu	-30°C do + 80°C					
Otpornost na starenje	visoka					
Vrijeme sušenja	ca. 7 d					
Vrijeme sazrijevanja	ca. 5 min					
Vrijeme ugradnje	ca. 2 h					
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C					

Masa za fugiranje u boji CG2 A

SAP-Art. Nr.:	2000569378	2000569381	2000569382	2000569393	2000569383	2000569384
NAV-Art. Nr.:	145458	145464	145465	145507	145466	145467
Vrsta pakiranja						
jedinica po paleti	240 Jed./pal.	240 Jed./pal.	240 Jed./pal.	240 Jed./pal.	75 Jed./pal.	75 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	2 Kg/jed.	2 Kg/jed.	2 Kg/jed.	2 Kg/jed.	5 Kg/jed.	5 Kg/jed.
Boja	siva	antracit	terra	jasmin	bijela	bež
Potrošnja	ca. 0,65 kg/m³					
Potrošnja	0,4 - 0,6 kg/m² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m² za širinu fuga od 5 mm					
Potrošnja/ izdašnost	Vidi teh. list					
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.					
Potrebna količina vode	ca. 0,6 L/jed.	ca. 0,6 L/jed.	ca. 0,6 L/jed.	ca. 0,6 L/jed.	ca. 1,6 L/jed.	ca. 1,6 L/jed.
pH-vrijednost	ca. 12					
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 15 MPa					
Čvrstoća pri savijanju	≤ 7 MPa					
Prohodno	ca. 24 h					
Širina fuga	max. 5 mm					
Koeficijent vodoupojnosti	≤ 5 g nakon 30 min (EN 12808-5) ≤ 10 g nakon 240 min (EN 12808-5)					
Otpornost na temperaturu	-30°C do + 80°C					
Otpornost na starenje	visoka					
Vrijeme sušenja	ca. 7 d					
Vrijeme sazrijevanja	ca. 5 min					
Vrijeme ugradnje	ca. 2 h					
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C					

SAP-Art. Nr.:	2000569385	2000569386	2000569388	2000569389	2000569390	2000569391
NAV-Art. Nr.:	145468	145469	145472	145473	145474	145480
Vrsta pakiranja						
jedinica po paleti	75 Jed./pal.					
Količina u jednom pakiranju	5 Kg/jed.					
Boja	bahamabež	karamel	srebrnosiva	manhattan	siva	antracit
Potrošnja	ca. 0,65 kg/m³					
Potrošnja	0,4 - 0,6 kg/m² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m² za širinu fuga od 5 mm					
Potrošnja/ izdašnost	Vidi teh. list					
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.					
Potrebna količina vode	ca. 1,6 L/jed.					
pH-vrijednost	ca. 12					
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 15 MPa					

Masa za fugiranje u boji CG2 A

SAP-Art. Nr.:	2000569385	2000569386	2000569388	2000569389	2000569390	2000569391
Čvrstoća pri savijanju	≤ 7 MPa					
Prohodno	ca. 24 h					
Širina fuga	max. 5 mm					
Koeficijent vodoupojnosti	≤ 5 g nakon 30 min (EN 12808-5) ≤ 10 g nakon 240 min (EN 12808-5)					
Otpornost na temperaturu	-30°C do + 80°C					
Otpornost na starenje	visoka					
Vrijeme sušenja	ca. 7 d					
Vrijeme sazrijevanja	ca. 5 min					
Vrijeme ugradnje	ca. 2 h					
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C					

SAP-Art. Nr.:	2000569392	2000569394	2000569802			
NAV-Art. Nr.:	145481	145508	144782	145495		145494
Vrsta pakiranja						
jedinica po paleti	75 Jed./pal.	75 Jed./pal.	48 Jed./pal.	48 Jed./pal.	48 Jed./pal.	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	5 Kg/jed.	5 Kg/jed.	20 Kg/jed.	20 Kg/jed.	20 Kg/jed.	20 Kg/jed.
Boja	terra	jasmin	bijela	bež	bahamabež	karamel
Potrošnja	ca. 0,65 kg/m³					
Potrošnja	0,4 - 0,6 kg/m² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m² za širinu fuga od 5 mm					
Potrošnja/ izdašnost	Vidi teh. list					
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.					
Potrebna količina vode	ca. 1,6 L/jed.	ca. 1,6 L/jed.	ca. 6,4 L/jed.	ca. 6,4 L/jed.	ca. 6,4 L/jed.	ca. 6,4 L/jed.
pH-vrijednost	ca. 12					
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 15 MPa					
Čvrstoća pri savijanju	≤ 7 MPa					
Prohodno	ca. 24 h					
Širina fuga	max. 5 mm					
Koeficijent vodoupojnosti	≤ 5 g nakon 30 min (EN 12808-5) ≤ 10 g nakon 240 min (EN 12808-5)					
Otpornost na temperaturu	-30°C do + 80°C					
Otpornost na starenje	visoka					
Vrijeme sušenja	ca. 7 d					
Vrijeme sazrijevanja	ca. 5 min					
Vrijeme ugradnje	ca. 2 h					
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C					

Masa za fugiranje u boji CG2 A

SAP-Art. Nr.:			**2000569803**			
NAV-Art. Nr.:	145491	145492	144783	145493	145498	145351
Vrsta pakiranja						
jedinica po paleti	48 Jed./pal.					
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.					
Boja	srebrnosiva	manhattan	siva	antracit	terra	jasmin
Potrošnja	ca. 0,65 kg/m³					
Potrošnja	0,4 - 0,6 kg/m² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m² za širinu fuga od 5 mm					
Potrošnja/ izdašnost	Vidi teh. list					
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.					
Potrebna količina vode	ca. 6,4 L/jed.					
pH-vrijednost	ca. 12					
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 15 MPa					
Čvrstoća pri savijanju	≤ 7 MPa					
Prohodno	ca. 24 h					
Širina fuga	max. 5 mm					
Koeficijent vodoupojnosti	≤ 5 g nakon 30 min (EN 12808-5) ≤ 10 g nakon 240 min (EN 12808-5)					
Otpornost na temperaturu	-30°C do + 80°C					
Otpornost na starenje	visoka					
Vrijeme sušenja	ca. 7 d					
Vrijeme sazrijevanja	ca. 5 min					
Vrijeme ugradnje	ca. 2 h					
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C					

Sastav:
- Cement
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Dodaci za vodoodbojnost
- Pigmenti, ovisno o tonu boje

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Fuge moraju biti suhe, očišćene od ljepila i ostataka morta.

Priprema podloge: Upojne podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti.

Priprema materijala: RÖFIX Masu za fugiranje izmiješati u čistoj posudi sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć mješalice, u homogenu, finu masu bez grudica.

Ugradnja: Masu za fugiranje vući dijagonalno preko fuga s gumenom gladilicom ili gumenom lopaticom i potisnuti je u fuge.

Masa za fugiranje u boji CG2 A

Napomene:	Sve vrijednosti na koje mogu utjecati klimatski uvjeti, odnose se na +20°C i relativnu vlažnost zraka od 60%. Svojstva očvrsnulog morta kao otpornost na savijanje i tlačna čvrstoća nakon 28 dana, upijanje vode nakon 30 min. i 4 sata, ponašanje pri habanju i skupljanju odgovaraju zahtjevima prema EN 13888. Za odstupanja boja zbog građevinsko-fizikalnih uvjeta ne preuzimamo odgovornost. Nije dozvoljeno fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka. Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno, tj. bočno prema fugi, kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigao dobar izgled fuge.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za obradu:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Nakon otvrdnuća mase za fugiranje, ostatke morta sa pločica očistiti spužvom ili spužvastom gladilicom. Preostali mlječni film odstraniti čistom, vlažnom spužvom, ponoviti postupak ukoliko je potrebno.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok trajanja: minimalno 24 mjeseca (izuzetak je siva boja: min. 12 mjeseci). U skladu s Uredbom 1907/2006/EZ Privitak XVII uz 20°C, 65% r.vl.; datum proizvodnje otisnut na vreći.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.