Beton/Estrih C20/25 - CT C25-F4 - Hobby beton

Pravne i tehničke napomene:
Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.,) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:
Za izradu podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrihe.

Svojstva:
- Beton: Plastična obrada

Ugradnja:

Tehnički podaci	
SAP-Art. Nr.:	**2000569289**
NAV-Art. Nr.:	138425
Vrsta pakiranja	
jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost u litrama	ca. 12,5 L/jed.
Potrošnja	ca. 550 L/t
Izdašnost	ca. 12,5 L/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	3,1 L/jed.
Gustoća suhog morta	ca. 1.966 kg/m³
Specifična gustoća svježeg morta	ca. 2.200 kg/m³
Nasipna gustoća	ca. 1.700 kg/m³
Spec. kapacitet topline	ca. 1 kJ/kg K
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 25 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≤ 6 MPa
E - modul	ca. 30 GPa
Razred konzistencije	F3
Sadržaj klorida	Cl 0,10
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Reakcija na požar	Razred A1
Udio vode	0.13

Sastav:
- Cement
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade:
Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C.
Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Beton/Estrih C20/25 - CT C25-F4 - Hobby beton

Priprema materijala:	Nakon uvođenja beton je potrebno rasporediti adekvatnim postupkom (pritiskanjem, vibriranjem ili trešnjom). Potrebna količina vode po vreći (beton) 3,7 L/30 kg Potrebna količina vode po vreći (estrich) 2,7 L/30 kg Potrebna količina vode po vreći (beton) 3,1 L/25 kgPotrebna količina vode po vreć (estrich) 2,25 L/25 kg Potrebna količina vode (beton) oko 123 L/tonaPotrebna količina vode (estrich) oko 90 L/tona
Ugradnja:	Racionalnost ugradnje postiže se upotrebom protočne miješalice za beton.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za obradu:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. RÖFIX 990 mora biti nanešen u roku od sat vremena nakon dodavanja vode.
Napomene o ambalaži:	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe: najmanje 6 mjeseci prema Uredbi 1907/2006/EU, privitak XVII pri 20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.