



Mort za postavljanje šahtova

| | |
|------------------------------------|--|
| Pravne i tehničke napomene: | Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.). |
| Područja primjene: | CreteoGala CC 600 brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u nisko- i visokogradnji. Posebno prikladno za polaganje i učvršćivanje poklopaca i prstenova na otvorima šahtova i za popravke betonskih podloga. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uvjetima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju. Nije pogodno za velike površine: npr. kao estrih ili žbuka. |
| Svojstva: | <ul style="list-style-type: none">• Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje• Brzovezujuće• Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje• Mogućnost ponovnog opterećenja nako cca. 2h (ovisno o vanjskoj temperaturi)• Moguća obradivost bez vezivnog mosta• Lako obradivo (miješati isključivo s vodom)• Vodonepropusno• Visoka otpornost na sulfate |

Ugradnja:

| Tehnički podaci | |
|--|--|
| SAP-Art. Nr.: | 2000148458 |
| NAV-Art. Nr.: | 144645 |
| Vrsta pakiranja | |
| jedinica po paleti | 24 Jed./pal. (AT) 24 Jed./pal. (CH) 24 Jed./pal. (HR) 24 Jed./pal. (SI) 24 Jed./pal. (RS) 24 Jed./pal. (BA) |
| Količina u jednom pakiranju | 20 Kg/jed. |
| Granulacija | 0 - 0,8 mm |
| Izdašnost u litrama | pribl. 10,5 L/jed. |
| Izdašnost | pribl. 10,5 L/jed. |
| Upozorenja o potrošnji | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje. |
| Potrebna količina vode | pribl. 3,8 L/jed. |
| Debljina sloja | 5 - 50 mm |
| Gustoća suhog morta | 1.951 kg/m ³ |
| Toplinska provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$ | za P=90% |
| Spec. kapacitet topline | pribl. 1 kJ/kg K |
| Tlačna čvrstoća (7 d) | ≥ 35 MPa |
| Tlačna čvrstoća (28 d) | ≥ 50 MPa |
| Čvrstoća pri savijanju | ≥ 7 MPa |



Mort za postavljanje šahtova

| Tehnički podaci | |
|--------------------|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000148458 |
| Razred ekspozicije | XF4 |

Podloga: Podloga mora biti čista bez prašine, nesmrznuta, bez razdjelnih sredstava (npr. oplatnog ulja) i na njoj se ne smiju nalaziti lokvice vode.

Priprema podloge: Treba se pridržavati općevažećih pravila za rad s betonom. Betonsku podlogu potrebno je namočiti do zasićenja te ostatak vode pustiti da ispari ili ga pokupiti spužvom.

Priprema materijala: Proizvod treba zamješati ručnim mikserom s propisanom količinom čiste vode sve dok ne nastane homogena masa bez kvržica. Vrijeme mješanja cca. 2-3 min. Vrijeme obrade cca. 15 min.

Ugradnja: CreteoGala CC 600 mort za postavljanje šahtova potrebno je nanosi zidarskom žlicom ili gletrom. Nakon što se mort počne sušiti po površini prijeći alatom za zaribavanje. Već stvrdnuti mort nije dozvoljeno ponovno mješati vodom.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU pri 20 °C, 65 % r.v.z.

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.