



## Finis mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).
<b>Područja primjene:</b>	Proizvod je prikladan za primjenu u vanjskom i unutarnjem području za zapunjavanje širokih fuga na svim standardnim vrstama vodoravnih opločenja. Nije prikladno za mramor ili druge vrste prirodnog kamena koji upija boju. CreteoGala mort za fugiranje otporan je na cikluse smrzavanja i odmrzavanja prema ÖNORM B 3303. Minimalna širina fuga ne smije biti manja od 5 mm.
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje</li> <li>• Iznimna otpornost na vremenske utjecaje</li> </ul>

<b>Ugradnja:</b>	
------------------	--

Tehnički podaci		
SAP-Art. Nr.:	2000148309	2000148308
NAV-Art. Nr.:	141452	141451
Vrsta pakiranja		
jedinica po paleti	48 Jed./pal. (AT) 42 Jed./pal. (CH) 54 Jed./pal. (IT) 54 Jed./pal. (IT) 48 Jed./pal. (HR) 42 Jed./pal. (SI) 48 Jed./pal. (RS) 48 Jed./pal. (BA)	
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.	1.000 Kg/jed.
Granulacija	0 - 2 mm	
Izdašnost u litrama	pribl. 16,5 L/jed.	pribl. 650 L/t
Izdašnost	pribl. 16,5 L/jed.	pribl. 650 L/t
Potrebna količina vode	4,75 L/jed.	190 L/jed.
Gustoća suhog morta	1.910 kg/m <sup>3</sup>	
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2.250 kg/m <sup>3</sup>	
Tlačna čvrstoća ( 3 d)	≥ 25 MPa	
Tlačna čvrstoća ( 7 d)	≥ 35 MPa	
Tlačna čvrstoća ( 28 d)	≥ 40 MPa	
Čvrstoća pri savijanju	≥ 6 MPa	
Prionjivost	≥ 1 MPa	
Razred ekspozicije	XC4 XF4	
Razred konzistencije	F6 - iznimno tekuće	
Širina fuga	> 5 - < 25 mm	



## Fini mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

Tehnički podaci		
SAP-Art. Nr.:	2000148309	2000148308
Udio vode	0.15	

<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cement</li><li>• Tras</li><li>• Modificiran aditivima</li><li>• Dodaci za poboljšanje obradivosti</li></ul>
<b>Uvjeti obrade:</b>	Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad 30°C skraćuje se vrijeme obradivosti.
<b>Priprema podloge:</b>	Na dovoljno izoliranu podlogu (nevezani nasip), prije ugradnje fuga postavljeno kameno opločenje se utiskuje vibriranjem. Kod povezane ugradnje (ROFIX CreteoGala CC 633 Tras drenažni beton) kamene ploče ili opločenja zbijaju se ručno. Fugiranje se izvodi po cijeloj dubini fuga.
<b>Priprema materijala:</b>	Proizvod zamiješati sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć prikladnog stroja ili mješalice (profesionalni stroj/miješalica velike okretne snage). Miješati dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica.
<b>Ugradnja:</b>	Optimalna raspodjela materijala za fugiranje u kamenom opločenju i potpuno zatvaranje fuga postiže se upotrebom gumenog gletera.
<b>Napomene:</b>	Zbog svestranih uređenja o objektima, su hidroizolacije u području bazena i na ostalim navedenim podlogama, dozvoljene samo uz prethodni uvidaj na objektu te uz pridržavanje preporuka za izvođenje koje iz tog uvidaja proizilaze.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU pri 20 °C, 65 % r.v.z.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.