



Creteo® GaLa CC 633

Tras drenažni beton / mort za posteljice

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:

Proizvod je pogodan za primjenu u podkonstrukciji u unutarnjem i vanjskom području kao drenažni beton tj. kao mort za postavljanje kamenih ploča ili opločenja (granit, prirodni kamen itd.) kao i za postavljanje rubnog kamena u cestogradnji.

Djeluje kao drenaža, za odvođenje površinskih voda u niže slojeve tla.

Količina otpadnih voda u kanalu se ne povećava.

Iscvjetavanja ne predstavljaju nedostatak proizvoda, te se ne prihvaćaju kao reklamacija.

Svojstva:

- Učinkak prekida kapilarne vlage
- Otpornost na nastanak oštećenja prouzrokovanih težinskim opterećenjem
- Spriječava nakupljanje vode i nastanak oštećenja uzrokovanih vlagom
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP-Art. Nr.:	2000148307	2000148346	2000148306
NAV-Art. Nr.:	141446	141558	141445
Vrsta pakiranja			
jedinica po paleti	48 Jed./pal. (AT) 42 Jed./pal. (CH) 48 Jed./pal. (IT) 48 Jed./pal. (IT) 48 Jed./pal. (HR) 48 Jed./pal. (SI) 48 Jed./pal. (RS) 48 Jed./pal. (BA)	36 Jed./pal. (AT) 30 Jed./pal. (CH) 36 Jed./pal. (IT) 36 Jed./pal. (IT) 36 Jed./pal. (HR) 36 Jed./pal. (SI) 36 Jed./pal. (RS) 36 Jed./pal. (BA)	
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.	40 Kg/jed.	1.000 Kg/jed.
Granulacija	2 - 8 mm		
Izdašnost u litrama	pribl. 13 L/jed.	pribl. 21 L/jed.	pribl. 500 L/t
Izdašnost	pribl. 13 L/jed.	pribl. 21 L/jed.	pribl. 500 L/t
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.		
Potrebna količina vode	pribl. 2,5 L/jed.	pribl. 4 L/jed.	pribl. 50 L/jed.
Debljina sloja	> 4 cm		
Gustoća suhog morta	1.885 kg/m ³		
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2.000 kg/m ³		
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 20 MPa		
Čvrstoća pri savijanju (28 d)	≥ 3 MPa		
Razred konzistencije	F2		
Reakcija na požar	Razred A1		
Udio vode	0.05		



Creteo® GaLa CC 633

Tras drenažni beton / mort za posteljice

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Cement• Tras• Dodaci za poboljšanje obradivosti
Podloga:	Potrebno je obratiti pozornost na ispitivanje funkcionalnosti i redovito održavanje odvodnih šahtova i cijevi. Kod primjene na betonu (terase, balkoni itd.) potrebno je obratiti pozornost na pad od min. 2%. Osim toga, potrebno je omogućiti nesmetano otjecanje oborinske vode. Kod primjene u temelju paziti na vodopropusnost.
Priprema materijala:	Proizvod zamiješati s određenom količinom vode pomoću protočne miješalice, miješalice na slobodan pad ili pomoću ručnog mješača.
Ugradnja:	Racionalnost ugradnje postiže se upotrebom protočne miješalice za beton.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za obradu:	Za postizanje optimalne kvalitete betona potrebno je postići primjerenu izolaciju (utiskivač, ploča). Svježi mort ugraditi unutar 1 sata.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU pri 20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.