



# RÖFIX 993

Hidraulično-vapneni mort za fuge

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

**Područja primjene:** Za ručno ili strojno saniranje fuga na starom zidu od prirodnog ili lomljenog kamena. Prikladan i za popunjavanje fuga kod novih zidova.

**Svojstva:**

- Jednostavna strojna ugradnja
- Dobra prionjivost na kamen
- Grebanje žbuke mrežicom.
- Otpornost na sulfate

**Ugradnja:**

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000583198	2000150746
NAV šifra:	148440	117355
Vrsta pakiranja		
jedinica po paleti	42 Jed./pal. (CH)	36 Jed./pal. (CH)
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.	40 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm	
Izdašnost u litrama	pribl. 16 L/jed.	pribl. 26 L/jed.
Izdašnost	pribl. 16 L/jed.	pribl. 26 L/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.	
Potrebna količina vode	pribl. 4,4 L/jed.	pribl. 7 L/jed.
Gustoća suhog morta	1.900 kg/m <sup>3</sup>	
Tlačna čvrstoća (28 d)	8 N/mm <sup>2</sup>	
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

**Sastav:**

- Prirodno hidraulično vapno (NHL) prema EN 459-1
- Tras
- udio cementa <5%
- Kopani (prirodni, prani) pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Ne sadrži organske komponente

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



## RÖFIX 993

Hidraulično-vapneni mort za fuge

---

### Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici [roefix.com](http://roefix.com), ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.