



RÖFIX 665

Mort za popunjavanje

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene: Mort za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabiliziranje zidova. Posebno za obnovu starih zgrada, crkava i povijesnih zgrada s aspekta zaštite spomenika. Za zidanje od čvrste opeke, miješanih i prirodnih kamena.

Svojstva:

- Izvrsna obradivost
- Minimalano naprezanje prilikom stvrdnjavanja

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000583197	2000149232
NAV šifra:	148439	113722
Vrsta pakiranja		
jedinica po paleti	42 Jed./pal. (CH)	36 Jed./pal. (CH)
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.	40 Kg/jed.
Granulacija	0 - 6 mm	
Izdašnost u litrama	pribl. 13,4 L/jed.	pribl. 21,4 L/jed.
Potrošnja	pribl. 1,8 kg/m ² /mm	
Izdašnost	pribl. 13,4 L/jed.	pribl. 21,4 L/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.	
Potrebna količina vode	pribl. 3 L/jed.	pribl. 4,8 Kg/jed.
Gustoća suhog morta	1.800 kg/m ³	
Paropropusnost μ	12 - 15	
Tlačna čvrstoća (28 d)	3 N/mm ²	
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

Sastav:

- Prirodno hidraulično vapno (NHL) prema EN 459-1
- Bijeli cement (bez kromata)
- udio cementa <5%
- Kopani (prirodni, prani) pijesak

Uvjeti obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX 665

Mort za popunjavanje

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.