



Creteo[®] Gala CC 600 rapid

Mort za postavljanje šaftova, brzovezujući

Pravne i tehničke napomene:


Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:


CreteoGala CC 600 rapid Mort za postavljanje šaftova je brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šaftova, kao i za popravak oštećenja na betonskim podlogama. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati svuda gdje su građevni elementi u vrlo kratkom roku ponovo izloženi težinskom opterećenju.

Nije pogodno za velike površine: npr. za estrihe ili žbuke.

Ugradnja:



Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000148441
Šifra proizvoda	143394
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Jedinica po paleti (CH)	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.
Potrebna količina vode	oko 3,6 L/jed.
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Tlačna čvrstoća (7 d)	≥ 35 MPa
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 50 MPa
Izdašnost	oko 10,5 L/jed.
Izdašnost u litrama	oko 10,5 L/jed.
Razred ekspozicije	XF4
Granulacija	0- 0,8 mm
Debljina sloja	5- 50 mm
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K
Suha nasipna gustoća	1.951 kg/m ³
Koeficijent toplinske provodljivosti λ _D (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrijednost) za P=50%
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.

Svojstva:

- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
- Brzovezujuće
- Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako cca. 2h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Moguća obradivost bez vezivnog mosta
- Lako obradivo (miješati isključivo s vodom)
- Vodonepropusno
- Visoka otpornost na sulfate



Creteo[®] Gala CC 600 rapid

Mort za postavljanje šaftova, brzovezujući

Podloga:	Podloga mora biti čista bez prašine i mraza, kao i bez razdjelnih sredstava npr. oplatnog ulja, također treba izbjeći stojeću vodu.
Priprema podloge:	Treba se pridržavati općevažnih pravila za rad s betonom. Betonsku podlogu potrebno je namočiti do zasićenja te ostatak vode pustiti da ispari ili ga pokupiti spužvom.
Priprema materijala:	Proizvod treba zamiješati ručnim mikserom s propisanom količinom čiste vode sve dok ne nastane homogena masa bez kvržica. Vrijeme miješanja cca. 2-3 min. Jednu vreću s određenom količinom vode, miješati mješačem dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica. Vrijeme miješanja ca. 2- 3 minute. Zamiješani mort potrebno je u roku od 1/2 sata nanijeti određenim utiskivačem
Ugradnja:	Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most, i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. drvene ili plastične letve razvlači
Upozorenja:	Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 2003/53/EU pri 20°C, 65% r.v.z.

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.