




RÖFIX AIRCOLL Airless

Ljepilo za nanos valjkom

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd..) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).
Područja primjene:	Vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča koje nisu onečišćene prašinom (npr. EPS, pluto, mineralna vuna). Za punoplošno, tankoslojno lijepljene na slabo upojne podloge (kao npr. vezane ploče, V100G, OSB, drvo). Samo za ravne podloge, kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm Nije prikladno za utiskivanje mrežice za armiranje.
Sastav:	<ul style="list-style-type: none"> • Disperzivno vezivo • Punila (mineralna)
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> • Visoka prionjivost • Brza, ekonomična ugradnja
Ugradnja:	
Uvjeti obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Podloga:	Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd. Dozvoljene su samo ravne podloge.
Priprema podloge:	Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se brišu potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti.
Priprema materijala:	Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.
Ugradnja:	Zupčastim gleterom (zupci 4 mm) ili odgovarajućim valjkom (npr. valjak od janjeće kože) u potpunosti - punoplošno nanijeti na cijelu podlogu. Spricanu žbuku našpricati odgovarajućim strojem, razvući te pločom za zaribavanje ostvariti željenu strukturu Ljepljenje se treba izvoditi brzo, kako ne bi došlo do sušenja ljepila Vrijeme obrade: ca. 10-15 min. (pri +20 C/65% rel.vl.) Ljepilo se stvrdnjava sušenjem. Neupojne i hladne površine za ljepljenje kao i deblji slojevi ljepila produžuju vrijeme protvrđivanja Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
Upozorenja:	Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Napomene o ambalaži:	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Skladištenje:	Skladištiti zatvoreno i na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci.

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000148410
Šifra proizvoda	142970
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.
Boja	sirovo bijela



RÖFIX AIRCOLL Airless

Ljepilo za nanos valjkom



Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000148410
Potrošnja	oko 1,8 kg/m ² /mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Debljina sloja	< 1 mm

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.