



# RÖFIX POLY

## EPS- Toplinsko-izolacijski sustav

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd..) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

**Područja primjene:** Izolacija s polistirenom (EPS, stiropor) sjedinjuje izvanrednu izolaciju s povoljnom nabavnom cijenom i jednostavnom ugradnjom.  
Lagana polistiren tvrda pjena ne trune, teško je zapaljiva, otporna na vremenske utjecaje i sigurno bez FCKW-a. Mineralni armirani sloj (Kat. II/bijeli) sa zadanom nazivnom debljinom od 3 mm.  
Područje primjene: Novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade kao i neboderi.  
Djelovanje/svojstvo: Povoljna izolacijska varijanta. Jednostavna i racionalna ugradnja. Optimalna toplinska zaštita: (0,030- 0,040 W/mK). Lagani izolacijski sustav neznatne vlastite težine.  
Reakcija na požar: B-s1, d0 (EN 13501). Kategorija korištenja otpornost na udare: Kat. II (> 3 Joula).  
Prikladno za staro-/novogradnju.

- Svojstva:**
- Povoljna izolacijska varijanta
  - Jednostavna, racionalna ugradnja
  - Optimalna toplinska zaštita (032/040)
  - Lagani izolacijski sustav s neznatnom vlastitom težinom

### Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	99
Šifra proizvoda	99
Nominalna deblj. sloja	3 mm
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Reakcija na požar (EN 13501-1)	B-s1, d0 (EN13501-1)
Dopuštenje	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Certifikati o ispitivanju	● ETAG 004
Vrijeme sušenja	oko 7 d